PRO FORM™

Fiche technique

Vernis 4:1 séchage ultra rapide PF 456, PF 457

Le vernis à séchage ultra rapide se distingue par sa haute qualité, son taux de solide supérieure. Il procure un fini de grande qualité et une productivité accrue. Peut être poncé ou poli en aussi peu que 15 minutes.

PRODUIT	CONTENU	ACTIVATEUR
PF 456	3.78 L (U.S. Gallons)	**PF 457** 946 ml (U.S. Quart)

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Couches de base de finition automobile (à base d'eau et de solvant)
- Finition automobile en une seule étape (sauf la laque acrylique)

ADVANTAGES:

- Très lustré
- Lustre durable
- Vaporisation facile
- Ponçage facile

PRÉPARATION DE SURFACE:

Appliquer la couche de base selon les ratios et recommandations du manufacturier. Allouer le temps de séchage prescrit. Un temps de séchage trop court affectera la performance de ce produit.

MÉLANGE: RATIO : 4:1



Ratio: 4:1 4 parties de vernis PF 456 : 1 partie d'activateur.
Bien brasser entre chaque ajout. Filtrer avant la vaporisation. Bien brasser entre chaque ajout. Filtrer avant la vaporisation.

MODE D'EMPLOI:

Les temps de séchage sont en fonction d'une température d'atelier de 20°C (68°F) / 50% d'humidité relative. Prévoir un délai additionnel lorsque ces conditions ne sont pas atteintes.

1. Lire toutes les étiquettes d'instructions, les avertissements et les mises en garde afin d'utiliser en toute sécurité.
2. Mélanger le vernis et l'activateur selon les recommandations du fabricant de vernis.
3. Bien brasser entre chaque ajout. Filtrer avant la vaporisation.
4. Garder le bouchon bien fermé et tout temps. L'exposition à l'air peut affecter la performance de ce produit. **Bien nettoyer tout l'équipement de pistolage immédiatement après l'utilisation.**

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F). Les temps de séchage et la performance en seraient affectés.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM™

Fiche technique

Vernis 4:1 séchage ultra rapide PF 456, PF 457

PISTOLET ET PRESSION:

Type de pistolet	*Embout*	*Pression d'air*
Siphon	1.4-1.6 mm	35-45 lbs/po^2
Gravité	1.2-1.6 mm	25-40 lbs/po^2
HVLP	1.2-1.6 mm	10 lbs/po^2

Appliquer 2 couches chargées en allouant 1 à 3 minutes de séchage entre les couches ou selon les conditions d'atelier.
Attention: Ne pas appliquer sur des produits non catalysés, émails synthétiques ou des laques acryliques.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Les temps de séchage sont en fonction d'une température d'atelier de 20°C (68°F) / 50% d'humidité relative. Prévoir un délai additionnel lorsque ces conditions ne sont pas atteintes.

Entre couches:	3 minutes
Polissage:	15 to 30 minutes
Ponçage:	15 minutes
Livraison:	3 to 4 heures

Séchage par cuisson:	Faire cuire à 60°C (140°F) pendant 40 minutes. Peut être poncé et poli à l'eau après de refroidissement.
Couche subséquente:	Une couche additionnelle peut être appliquée après 24 heures. La surface doit être poncé préalablement.
Yeux de poissons:	Il n'est pas recommandé d'utiliser d'agent éliminateur pour yeux de poisson.
Vie en pot:	65 minutes at 21°C (70°F)
Nettoyage:	Nettoyer l'équipement immédiatement après l'usage à l'aide de diluant pour laque.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Appearance:	Liquide
Couleur:	Clair
Type de résine:	Uréthane acrylique
Réduction:	Un maximum de 10% Diluant uréthane
Additif Flex:	N'est pas nécessaire
Formation de film:	Maximum 6 mils humides, 2-2,5 mils secs

	PF 457
Volume des solides (R.T.S.):	35.41%
Poids des solides (R.T.S.):	40.71%

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM™

Fiche technique

Vernis 4:1 séchage ultra rapide PF 456, PF 457

Couverture @ sq.ft/gal:	567
COV (R.T.S.):	2.04 lbs/gal • 244.45 g/L
Viscosité:	14-15” Zahn #2

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l’étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d’utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l’adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d’où l’importance de réviser les instructions avant d’utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l’expérience et assumées fiables, mais la précision l’exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l’utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L’acheteur (et ses ayants droit) et l’utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d’application. Pro Form Products Ltd. n’accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n’excédera en aucun temps le prix d’achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l’expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com