PRO FORM™

Fiche technique

Apprêt E-Coat™ S'applique directement sur le métal 3 dans 1™

PF 554, PF 555, PF 556, PF 557, PF 558, PF 559, PF 562, PF 563, PF 564

Apprêt qui s'applique et adhère sur l'apprêt d'origine (E-coat) sur le métal nu ou incluant l'acier galvanisé et l'aluminium.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR
PF 554	340 g (12 oz)	Noir
PF 555	340 g (12 oz)	Gris
PF 556	340 g (12 oz)	Vert Olive
PF 557	340 g (12 oz)	Blanc
PF 558	340 g (12 oz)	Brun Olive
PF 559	340 g (12 oz)	Vert Pâle
PF 562	340 g (12 oz)	Beige
PF 563	340 g (12 oz)	Vert foncé
PF 564	340 g (12 oz)	Champ terne

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Acier
- Aluminium
- Métal peint

ADVANTAGES:

- Peut être recouvert avec la plupart des systèmes bicouches
- Excellent brillant et correspondance des couleurs
- Directement sur l'acier, l'aluminium et le métal peint
- Sèche et se cache rapidement
- Reproduit l'apparence d'usine
- Excellent contrôle de la corrosion
- Conforme à l'atelier (NESHAP)
- Résistant aux rayures, aux éclats et aux produits chimiques
- Adhérence supérieure et protection contre la corrosion

MODE D'EMPLOI:

Pour de meilleurs résultats, utiliser lorsque la température du contenant et de la surface est de 20°C à 25°C (70°F à 80°F).

1. Nettoyer la rouille. Nettoyer les surfaces métalliques avec le Nettoyant pour cire et graisse PF 605.
2. Poncer et biseauter les surfaces peintes. Ne pas utiliser cet apprêt sur la peinture fraiche.
3. Enlever l'oxydation ou tout revêtement sur l'aluminium.
4. Agiter le contenant pour une minute après le dégagement des billes. Appliquer l'Apprêt DTM E-Coat.
5. Deux couches minces valent mieux qu'une couche épaisse. Permettre un séchage de 5 minutes entre les couches.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

6. L'Apprêt DTM E-Coat est sec au touché en 5 à10 minutes. Laisser sécher pour 20 à 30 minutes à température pièce avant de poncer ou de recouvrir.
7. Après l'emploi, renverser la bombe aérosol puis vaporiser pendant 3 secondes afin de vider la buse de pulvérisation.

BUSE DE VAPORISATION:

Pro Shade offre la possibilité de choisir la largeur du jet ventilateur qui s'adapte à vos besoins.

- Noir: 6½ in.
- Blanc: 2½ in.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 554	PF 555	PF 556	PF 557	PF 558
Apparence /l'état physique	Aérosol				
Couleur:	Noir	Gris	Vert	Blanc	Vert Olive
Odeur:	Aromatique	Aucune donnée	Aucune donné	Odeur d'este	Aucune donnée
Solubilité:	Non disponible	Aucune donnée	Aucune donnée	Pas soluble dans l'eau	Aucune donnée
Point d'éclair (OC), méthode:	-18°C (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair)	-18°C. (estimation pour liquide)	-18°C. (estimation pour liquide)	-18°C (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair) (acétone)	-18°C (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair)
Température d'auto-inflammation (deg C):	450° C (propergol)	450° C (propergol)	450° C (propergol)	450° C (propergol)	450° C (propergol)
MIR:	0.75	0.65	0.61	0.39	0.69

	PF 559	PF 562	PF 563	PF 564
Apparence /l'état physique	Aérosol			
Couleur:	Vert	Beige	Vert	Terne de champ
Odeur:	Aucune donnée	Non residual	Odeur douceâtre	Odeur douceâtre

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

Solubilité:	Aucune donnée	Pas soluble dans l'eau	Pas soluble dans l'eau	Pas soluble dans l'eau
Point d'éclair (OC), méthode:	. -18°C. (acétone) Basé sur le matériel de point d'éclair plus bas	-18°C (0°F). (acétone)	-82.8 C (iso-butane) (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair)	-18°C. (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair)
Température d'auto-inflammation (deg C):	450° C. (propergol)	450° C. (propergol)	(Propane) 450°C	450°C (Propane)
MIR:	0.47	0.69	0.71	0.47

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.