PRO FORM™

Fiche technique

Apprêt prétraitement 1K

PF 730-1C, PF 730C

Cet apprêt est formulé pour être appliqué directement sur le métal nu afin de remplacer l'étape de conditionnement du métal. Il offre une excellente protection contre la corrosion et facilite l'adhérence des revêtements ultérieurs. Utiliser sur l'acier, l'aluminium, l'acier galvanisé, et les métaux enduits au Zinc. Il est possible de recouvrir cet apprêt/prétraitement directement avec la couche de finition.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR
PF 730-1C	3.78 L (U.S. Gallon)	Gris
PF 730C	946 ml (U.S. Quart)	Gris

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Acier
- Aluminium
- Acier galvanisé
- Métaux enduits au Zinc

ADVANTAGES:

- Excellente adhérence
- Résiste à la corrosion
- Sèche rapidement
- Ponçage facile

PRÉPARATION DE SURFACE:

Le substrat doit être dégraissé et poncé. La surface doit être exempte de rouille.

1. Laver la surface à l'aide d'un savon et de l'eau.
2. Nettoyer les surfaces de métal à l'aide du solvant pour cire et graisse PF 605. Essuyer pendant que la surface est encore mouillée.
3. Si la surface métallique est piquée ou rouillée, retirer la rouille. Poncer ensuite la surface à l'aide d'un papier abrasif de grain 180 à 220.
4. Poncer l'acier galvanisé à l'aide d'un papier de grain 80 à 120.
5. Laver à nouveau à l'aide de PF 603 solvant lavage final.
6. L'aluminium et l'acier inoxydable doivent être poncés à l'aide d'un papier de grain 150 à 220 et ce même si un traitement de métal ou un apprêt prétraitement est utilisé. L'application d'un apprêt est nécessaire dans les 72 heures suivant le ponçage et immédiatement après le nettoyage pour le métal nu.

TEMPS DE SÉCHAGE @ 25°C (77°F): L'apprêt Incrustant sèche au touché en 10-15 minutes. Attendre 40 minutes à la température normale d'atelier avant de recouvrir ou de poncer.

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F). Le faire affectera la performance et les temps de séchage.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM™

Fiche technique

Apprêt prétraitement 1K

PF 730-1C, PF 730C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 730-1C, PF 730C
Apparence /l'état physique:	Liquide
Odeur:	Gris
Odour:	Odeur d'hydrocarbures
Solubilité:	Non disponible
Point d'éclair (OC), méthode:	-18°C (-0.40°F) (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair)
Température d'auto-inflammation (deg C):	Non disponible
COV:	5.18 lbs/usg • 620.7 g/L

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com