PRO FORM™

Fiche technique

APPRÊT 5™ Pro Shade 5 dans 1™

PF 548, PF 549, PF 550, PF 551

APPRÊT5™ Pro Shade est un apprêt à haute teneur de matières solides qui améliore le pouvoir couvrant et qui peuvent s'agencer en couleur avec la couche de recouvrement. Ces apprêts protègent de la corrosion tout en procurant une base lisse pour l'application de la couche de recouvrement. Les apprêts 5 en 1 ont la flexibilité et les caractéristiques d'adhérence qui permettent leurs utilisations sur le métal, l'aluminium, la fibre de verre, le SMC et le TPO adéquatement préparé.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR
PF 548	425 g (15 oz)	Noir
PF 549	425 g (15 oz)	Gris foncé
PF 550	425 g (15 oz)	Gris moyen
PF 551	425 g (15 oz)	Gris pâle

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Métal
- Aluminium
- Fibre de verre
- SMC
- TPO préparé

ADVANTAGES:

- Peut être poncé et recouvert en 20 minutes
- Adhère aux métaux nus ou peints
- Offre une adhérence maximale et une protection contre la corrosion
- Procure une excellente caractéristique garnissant
- Livré avec deux buses de vaporisation
- Facile à appliquer et à poncer
- Excellentes qualités de bord biseauté
- Convient aux pièces en plastique souples ou rigides traitées avec un promoteur d'adhérence

MODE D'EMPLOI:

Pour de meilleurs résultats, utiliser lorsque la température du contenant et de la surface est de 70°F à 80°F.

1. Nettoyer la rouille. Nettoyer les surfaces métalliques avec le Nettoyant pour cire et graisse PF 605. Nettoyer le plastique à l'aide du Nettoyant pour plastique PF 525 ou PF 606. Appliquer le promoteur d'adhérence pour TPO PF 612 sur les pièces de TPO et de polypropylène.
2. Poncer et biseauter les surfaces peintes. Ne pas utiliser cet apprêt sur la peinture fraiche.
3. Enlever l'oxydation ou tout revêtement sur l'aluminium.
4. Agiter le contenant pour une minute après le dégagement des billes. Appliquer l'APPRÊT5™ Pro Shade.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

5. Deux couches minces valent mieux qu'une couche épaisse. Permettre un séchage de 5 minutes entre les couches.
6. l'APPRÊT5™ Pro Shade est sec au touché en 5 à10 minutes. Laisser sécher pour 20 à 30 minutes à température pièce avant de poncer ou de recouvrir.
7. Après l'emploi, renverser la bombe aérosol puis vaporiser pendant 3 secondes afin de vider la buse de pulvérisation.

BUSES DE VAPORISATION:

Pro Shade offre la possibilité de choisir la largeur du jet ventilateur qui s'adapte à vos besoins.

- Noir: 6½ in.
- Blanc: 2½ in.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 548	PF 549	PF 550	PF 551
Apparence /l'état physique	Aérosol			
Couleur:	Noir	Gris foncé	Gris	Gris
Odeur:	Aucune donnée	Aucune donnée	Hydrocarbon odour	Aucune donnée
Solubilité:	Insoluble dans	Aucune donnée	Insoluble in water	Aucune donnée
Point d'éclair (OC), méthode:	-18°C (-0.40°F)			
Température d'auto-inflammation (deg C):	460°C (860°F)(gaz propulseur)			
MIR:	1.51	0.45	0.75	0.59

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

APPRÊT 5™ Pro Shade 5 dans 1™

PF 548, PF 549, PF 550, PF 551

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com