PRO FORM®

Fiche technique

Vernis uréthane Universel Euro

PF 480, PF 481, PF 482, PF 483

Vernis à haut taux de solide conçu pour offrir toute la souplesse de ses trois activateurs pour les retouches, la réparation de panneaux ou la refinition complète. Ce vernis procure un lustre supérieur, un polissage facile et s'utilise avec la majorité des systèmes bicouches.

PRODUIT	CONTENU	ACTIVATEUR	
PF 480	5 L (1.3 U.S. Gallons)	**PF 481 Lent**	2.5 L (0.7 U.S. Gallon)
		PF 482 Moyen	2.5 L (0.7 U.S. Gallon)
		PF 483 Rapide	2.5 L (0.7 U.S. Gallon)

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES

- Couches de base de finition automobile (à base d'eau et de solvant)
- Finition automobile en une seule étape (sauf la laque acrylique)

ADVANTAGES

- Très lustré
- Lustre durable
- Vaporisation facile
- Ponçage facile

PRÉPARATION DE SURFACE:

Appliquer la couche de base selon les ratios et recommandations du manufacturier. Allouer le temps de séchage prescrit. Un temps de séchage trop court affectera la performance de ce produit.

MÉLANGE: RATIO : 2:1



2 parties de vernis PF 480 : 1 partie d'activateur PF 481 (Lent), PF 482 (Moyen), ou PF 483 (Rapide). Bien brasser entre chaque ajout. Filtrer avant la vaporisation.

MODE D'EMPLOI:

Les temps de séchage sont en fonction d'une température d'atelier de 20°C (68°F) / 50% d'humidité relative. Prévoir un délai additionnel lorsque ces conditions ne sont pas atteintes.

1. Lire toutes les étiquettes d'instructions, les avertissements et les mises en garde afin d'utiliser en toute sécurité.
2. Mélanger le vernis et l'activateur selon les recommandations du fabricant de vernis.
3. Bien brasser entre chaque ajout. Filtrer avant la vaporisation.

Bien nettoyer tout l'équipement de pistolage immédiatement après l'utilisation pour prévenir le durcissement du produit dans l'équipement. Garder le bouchon bien fermé en tout temps. L'exposition à l'air peut affecter la performance de ce produit.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM®

Fiche technique

Vernis uréthane Universel Euro

PF 480, PF 481, PF 482, PF 483

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F). Les temps de séchage et la performance en seraient affectés.

PISTOLET ET PRESSION:

Type de pistolet	*Embout*	*Pression d'air*	*Distance du pistolet*
Siphon	1.4-1.6 mm	34-45 lbs/po²	12-18 cm (5-7")
Gravité	1.2-1.6 mm	25-35 lbs/po²	12-18 cm (5-7")
HVLP	1.2-1.6 mm	10 lbs/po²	12-18 cm (5-7")

Appliquer 2 couches chargées en allouant 10 à 15 minutes de séchage entre les couches ou selon les conditions d'atelier.
Attention: Ne pas appliquer sur des produits non catalysés, émails synthétiques ou des laques acryliques.

TEMPS DE SÉCHAGE:

Les temps de séchage sont en fonction d'une température d'atelier de 20°C (68°F) / 50% d'humidité relative. Prévoir un délai additionnel lorsque ces conditions ne sont pas atteintes.

	PF 483 Fast	**PF 482 Medium**	**PF 481 Slow**
Sec au touché:	10-15 minutes	10-15 minutes	15-20 minutes
Sec en surface:	45-50 minutes	50-60 minutes	1-1.25 heures
Sec à cœur:	1-1.25 heures	1.5-2 heures	2-2.25 heures
Entre couches:	5-10 minutes	5-10 minutes	10-15 minutes
Ponçage:	5-6 heures	5-6 heures	6-7 heures
Polissage:	5-6 heures	5-6 heures	6-7 heures
Livraison:	Pendant la nuit	Pendant la nuit	Pendant la nuit
Vie en pot:	1 heur	1.5 heures	1.5 heures

Attention: Pot life Des températures trop élevées peuvent réduire la longévité de vie en pot. Les produits ne sont pas recommandés pour une utilisation à des températures inférieures 60°F(16°C).

SÉCHAGE PAR CUISSSON:	Laisser la dernière couche reposer pendant 20 minutes avant la cuisson. Faire cuire à 60°C (140°F) pendant 20 minutes. Peut être poncé et poli à l'eau après une heure de refroidissement.
COUCHE SUBSÉQUENTE:	Il est possible d'appliquer une couche additionnelle de vernis après 8 heures de séchage ou après refroidissement suite à une cuisson à 60°C (140°F) pour 40 minutes. Après plus d'une semaine, le vernis doit être poncé si une couche additionnelle est requise.
YEUX DE POISSONS:	Il n'est pas recommandé d'utiliser d'agent éliminateur pour yeux de poisson.
ACCÉLÉRATEUR:	Ajouté jusqu'à ½ once d'accélérateur Super Kick PF 655 par pinte de produit à vaporiser. L'addition de cet agent accélérateur réduit le temps de séchage et le temps de vie en pot de 50%.
NETTOYAGE:	Nettoyer l'équipement immédiatement après l'usage à l'aide de diluant pour laque.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM®

Fiche technique

Vernis uréthane Universel Euro

PF 480, PF 481, PF 482, PF 483

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F). Les temps de séchage et la performance en seraient affectés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Appearance:	Clair
Type de résine:	Uréthane acrylique
Réduction:	Un maximum de 10% Diluant uréthane
Additif Flex:	N'est pas nécessaire
Formation de film:	Maximum 6 mils humides, 2-2,5 mils secs

	PF 483 Rapide	PF 482 Moyen	PF 481 Lent
Poids des solides (R.T.S.):	41.95%	42.12%	41.12%
Volume des solides (R.T.S.):	38.81%	39.03%	38.78%
COV (R.T.S.):	2.046 lbs/usg • 245.2 g/L	2.05 lbs/usg • 245.6 g/L	2.05 lbs/usg • 245.6 g/L
Viscosité:	14" Zahn#2	13.5" Zahn#2	14" Zahn#2
Couverture @ sq.ft/gal:	624	626	622

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com