PRO FORM™

Fiche technique

Apprêt garnissant très bâtisseur™ 5 IN 1™

PF 547, PF 636, PF 637

Apprêt bâtisseur à haut taux de solide qui procure d'excellente caractéristique garnissant. Il corrige les défauts mineurs sur les panneaux peints. Il se ponce facilement et prévient la pénétration de la couleur. Cet apprêt procure une excellente adhérence sur le métal nu, l'aluminium, l'acier galvanisé, la fibre de verre, le SMC et le TPO préparé. Ce produit peut être directement recouvert avec la couche de finition.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR
PF 547	425 g (15 oz) Aérosol	Noir
PF 636	425 g (15 oz) Aérosol	Chamois
PF 637	425 g (15 oz) Aérosol	Gris pâle

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Métal
- Aluminium
- Fibre de verre
- SMC
- TPO préparé

ADVANTAGES:

- Ponçage facile
- Excellente tenue des couleurs
- Excellente adhérence

MODE D'EMPLOI:

Le substrat doit être dégraissé et poncé. La surface doit être exempte de rouille. Nettoyer les surfaces de métal à l'aide du solvant pour cire et graisse PF 605 et le plastique à l'aide du nettoyant PF 606. Essuyer pendant que la surface est encore mouillée. Poncer et biseauter les surfaces peintes. Ne pas utiliser l'appret tres batisseur/ garnissant sur les surfaces fraîchement peintes. Enlever les anciens finis et l'oxydation de l'aluminium. Pour un résultat optimal, utiliser lorsque la température du contenant se situe entre 21°C to 24°C (70°F to 75°F).

1. Agiter le contenant pour une minute après le dégagement des billes. **NOTE:** Un brassage insuffisant peut causer un blocage permanent de la buse. Agiter 10 secondes pour chaque minute de vaporisation.
2. Vaporiser la surface à une distance de 20–25 cm (8–10 po).
3. Deux couches minces valent mieux qu'une couche épaisse. Attendre 5 minutes entre les couches. Sec au touché en 5 à 10 minutes. Peut être recouvert après 20 à 30 minutes.
4. Après l'emploi, renverser le contenant et vaporiser pendant 3 secondes afin de vider la buse de pulvérisation.

ATTENTION: Il est important de s'assurer de la compatibilité de ce produit avec votre système de peinture. Ne

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 16°C (60°F). Les temps de séchage et la performance en seraient affectés.

BUSES DE VAPORISATION:

Pro Shade pour PF 547 & PF 636 offre la possibilité de choisir la largeur du jet ventilateur qui s'adapte à vos besoins



Spray Choice pour PF 637 offre la possibilité de choisir la largeur du jet ventilateur qui s'adapte à vos besoins



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 547	PF 636	PF 637
Apparence /l'état physique	Aérosol	Aérosol	Aérosol
Couleur:	Noir	Jaune-brun	Gris
Odeur:	Aucune donnée	Aucune donnée	Aromatique. Odeur douceâtre
Solubilité:	Pas soluble dans l'eau	Pas soluble dans l'eau	Aucune donnée
Point d'éclair (OC), méthode:	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)	-18°C (-0.4°F)
Température d'auto-inflammation (deg C):	460°C (860°F) (gaz propulseur)	460°C (860°F) (gaz propulseur)	450°C (842°F) (Propane)
MIR:	-	0.48	0.45

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

Apprêt garnissant très bâtisseur™ 5 IN 1™

PF 547, PF 636, PF 637

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com